



المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE
CENTRE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
« C.E.T.I.M »

S.P.A. au capital social de : 124.000.000 D.A. - رأس مالها الاجتماعي : ش.ذ.ا. -
N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 722 384 B 98

FC01PQC01R12

FICHE DE CONFORMITE

(Selon REN°0071)

Client: SARL GIPAR BRIQUETERIE

Ordre de service N°0071

Type de produit : Briques LD 12 trous (300X150X200) BR-18-00217

Désignations	Tolérances NF EN 771-1/CN	Résultats	
		Mini	Max
Planéité (mm) Rectitude (mm)	< 5 mm < 5mm	0,42	1,75
		0,24	0,57
		Valeur Moyenne	
Dimensions (mm) Longueur Largeur Hauteur	plus ou moins 3% < 4mm entre 2 briques < 4mm entre 2 briques	302,4	
		149,6	
		201,7	
Epaisseur des parois: Exterieurs Cloisons		7,1	
		5,4	
Eclatements	Aucun cratère de Ømoy supérieur à 10 mm pas plus de 3 cratères par décimètre carré de Ømoy compris entre 5 et 10 mm	0	
		0	
Taux initial D'absorption d'eau	≤ 2 (Kg/m ² min)	0,4	
Ecart	≤ 0,4(Kg/m ² min)	0,1	
Résistance à la compression(N/mm ²)	RC 28 Moy : 2,8	Moy: 3,5	

Classification : RC 28

AVIS ET INTERPRETATION :

Les résultats des mesures des caractéristiques dimensionnelles , des essais d'absorption d'eau et d'éclatements obtenus sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 771-1/CN Mars 2012 .

Le Sous Directeur du Laboratoire
Céramique et Verre

SEFSAT Rachid

Fait à BOUMERDES, le 22/01/18

Le Directeur des Laboratoires



OSN°00075

RE 0071

Ech BR 18 00216 + 00217

Page 13 sur 14

Siège social : BP.93, Cité Ibn Khaldoun - Boumerdes 35000 (W.Boumerdes) - Algérie.

Tél : (024) 79 10 09 / 19 / 26 - Fax : (024) 79 10 08 / 24